

Karta Informacyjna

Wydanie 29/05/2013

Nr identyfikacyjny:

02 03 04 03 001 0 000008

Sikacrete® TXT-10 Fijador (Prefijador Copsa)

Sikacrete® TXT-10 Fijador (Prefijador Copsa)

Penetrująca powłoka impregnacyjna, wodna dyspersja akrylu

Opis produktu

Sikacrete® TXT-10 Fijador (Prefijador Copsa) jest wodną dyspersją akrylową przeznaczoną do wykonywania penetrujących powłok impregnacyjnych i powierzchniowego utwardzania podłoża mineralnych.

Zastosowanie

- Ściany wewnętrzne i zewnętrzne
- Podłoża betonowe, kamienne, ceglane, itp.
- Elewacje tynkowane zaprawami Sikacrete TXT
- Powłoki na posadzkach z zapraw SikaDecor®

Właściwości

- Może być barwiona pigmentami mineralnymi
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Łatwa aplikacja

Dane produktu

Postać

Ciecz

Barwa

Biała

Opakowanie

Puszki 5 i 25 kg

Składowanie

**Warunki składowania /
Czas składowania**

Produkt składowany w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach od +5°C do +30°C najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.

Dane techniczne

Baza chemiczna

Dyspersja wodna kopolimeru akrylowego

Gęstość

~ 1,05 kg/dm³

Zawartość części stałych

~ 25 % wagowo



Informacje o systemie

Szczegóły aplikacji

Zużycie	300 g/m ² produktu rozcieńczonego w stosunku 1:3 Powyższa wartość jest wielkością teoretyczną. Zużycie może być wyższe ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.
Jakość podłoża	Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość, powierzchnia musi być czysta, sucha, oczyszczona z kurzu, mlecza cementowego, niezwiązanych cząstek, oleju, tłuszczu, zabrudzeń, powłok itp. Przy stosowaniu na nowych podłożach przed zastosowaniem Sikacrete [®] TXT-10 Fijador (Prefijador Copsa) odczekać co najmniej 3 tygodnie.
Przygotowanie podłoża	Usunąć słabe, uszkodzone elementy, w razie potrzeby stosować odpowiednie metody czyszczenia podłoża: mechaniczne lub wodą pod wysokim ciśnieniem.

Warunki aplikacji / Ograniczenia

Temperatura otoczenia	Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura podłoża	Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Instrukcja aplikacji

Instrukcja mieszania	Przed zastosowaniem Sikacrete [®] TXT-10 Fijador (Prefijador Copsa) należy rozcieńczyć wodą w stosunku pomiędzy 1:3 a 1:4 (produkt : woda). Proporcja rozcieńczania materiału zależna jest od podłoża i musi być dobrana na placu budowy na podstawie próbnych zastosowań.
Sposób aplikacji / Narzędzia	Sikacrete [®] TXT-10 Fijador (Prefijador Copsa) może być nakładana za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Podczas aplikacji należy zwrócić uwagę, aby nanoszona warstwa materiału była ciągła i jednorodna.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia i sprzęt do nakładania należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.
Uwagi do stosowania	<ul style="list-style-type: none">■ Duże zużycie produktu (niskie rozcieńczenie) może powodować tworzenie zwartej powłoki pogarszającej przyczepność warstw, z drugiej strony, nadmierne rozcieńczenie prowadzi do ograniczenia zużycia produktu utrudniając nakładanie materiału, obniżając jego przyczepność do podłoża i tworząc obszary o niejednorodnej absorpcji.■ Chronić przed promieniowaniem słonecznym, silnym wiatrem.■ Nakładać tylko na mocne i przygotowane podłoża.■ Świeżo ułożoną zaprawę chronić przed mrozem.

Utwardzanie materiału

Pielęgnacja	Aby uniknąć odparowania wody zarobowej świeżo ułożoną zaprawę pielęgnować za pomocą wody lub odpowiedniego preparatu pielęgnacyjnego.
Uwaga	Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Ochrona zdrowia i środowiska

Warunki BHP	Podczas pracy obowiązuje ubranie, rękawice i okulary ochronne. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.
--------------------	--

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.



Sika Poland Sp. z o.o. Tel +48 22 31 00 700
ul. Karczkowska 89 Fax +48 22 31 00 800
02-871 Warszawa e-mail sika.poland@pl.sika.com
Polska www.sika.pl

