

ASDecorative™ ELASTIC – elastyczna zaprawa - hydroizolacja

Przeznaczenie i opis produktu:

Specjalna, elastyczna zaprawa hydroizolacyjna na bazie wyselekcjonowanych mieszanek żywic oraz kruszyw i wypełniaczy. ASDecorative™ ELASTIC to wytrzymała na ściskanie zaprawa przeznaczona do naprawy i/lub korekty powierzchni, lub jako elastyczny podkład hydroizolacyjny przed nałożeniem zapraw mikrocementowych ASDecorative.

ZASTOSOWANIA

- . Naprawa oraz korekta płaszczyzny.
- . Zewnętrzna i wewnętrzna hydroizolacja.
- . Naprawa oraz wodoodporna impregnacja pęknięć.
- . Odpowiedni dla podłoży lekko poruszających się.
- . Odpowiedni do malowania lub pokrywania powłoką mikrocementu.

ODPOWIEDNIE PODŁOŻA

- . Beton, beton prefabrykowany, tynki, płytki ceramiczne itp.

Przygotowanie podłoża:

Przed aplikacją ASDecorative™ ELASTIC suche, nośne i wolne od pyłu oraz tłuszczów i innych utrudniających przyczepność środków podłoże należy zagruntować przy użyciu preparatu gruntującego ASDecorative™ PRIMER C. Jeśli istnieje podejrzenie ryzyka wystąpienia pęknięć podłoża zaleca się wykonanie elastycznej, kompensującej drobne ruchy podłoża, warstwy z wtopioną w nią siatką z zaprawy będącej również hydroizolacją ASDecorative™ ELASTIC. Podłoże nie może mieć nierówności wynoszących powyżej 3 mm, należy dokładnie sprawdzić przy użyciu 2-metrowej łąty. Zastosowanie ASDecorative™ ELASTIC minimalizuje ryzyko wystąpienia pęknięć jednak przy intensywnie pracujących i pękających podłożach nie gwarantuje całkowitego ich wyeliminowania. W przypadkach kiedy brak pewności co do przyczepności podłoża zaleca się wykonanie próbnej aplikacji.

Przygotowanie produktu do aplikacji:

Mieszać proszek z czystą wodą lub z mieszanką wody i ASDecorative ELASTIC RESINA do momentu uzyskania jednolitej masy. Mieszać za pomocą mieszadła elektrycznego o niskim rpm (+/- 500 rpm) do momentu uzyskania jednolitej masy. Odstawić na 2 minuty i ponownie zamieszać.

Proporcje mieszania:

- 0,25 l – 0,3 l cieczy zarobowej na 1 kg suchej zaprawy.
- ciecz zarobowa czysta woda lub w celu uzyskania lepszych właściwości hydroizolacyjnych mieszanka wody i ASDecorative ELASTIC RESINA w proporcji 1:1

Aplikacja produktu:

Aplikować na odpowiednio przygotowane podłoże nakładając stalową packą równomierną warstwę o grubości maksymalnej do 2mm.

Zalecana ilość warstw 1-2.

Nie aplikować w temperaturach otoczenia i podłoża niższych od +5 °C i wyższych od +30 °C

Po aplikacji chronić przed zamoknięciem zbytnim nastonecznieniem do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia od razu po użyciu należy umyć czystą wodą. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Dane techniczne produktu:

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Przyczepność: | >1N/mm ² |
| Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: | >1N/mm ² |
| Przyczepność po starzeniu termicznym: | >1N/mm ² |
| Przyczepność po cyklach oblodzenia/odlodzenia: | >1N/mm ² |
| Przyczepność w czasie schnięcia: | >0,5N/mm ² |
| Odkształcenie: | >0,5N/mm ² |
| Poślizg: | <0,5N |
- . Przybliżona czas otwarty mieszanki: +/- 1 godzina
 - . Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnej warstwy: +/- 4 godziny
 - . Grubość aplikowanej warstwy : max. 2 mm
 - . Wydajność: +/-1,4kg/mm/m²
- 0,25 l – 0,3 l cieczy zarobowej na 1 kg suchej zaprawy.
 - ciecz zarobowa czysta woda lub w celu uzyskania lepszych właściwości hydroizolacyjnych mieszanka wody i ASDecorative RESINA w proporcji 1:1

Środki ostrożności:

Produkt do użytku profesjonalnego. Produkt zawiera cement. Należy stosować ogólne przepisy BHP jak przy pracy z produktami zawierającymi cement. Unikać kontaktu z oczami i skórą, wdychania proszku. Należy używać rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą lub okiem przemyć wodą a w przypadku podrażnienia zasięgnąć porady lekarskiej. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Puste opakowanie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przechowywanie i okres przydatności do użycia:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych miejscach niedostępnych dla dzieci w temperaturze od +5 °C do +35 °C .
Okres przydatności do użycia to 24 miesiące od daty produkcji.
Data przydatności do użycia znajduje się na etykiecie produktu na każdym opakowaniu.

Opakowania:

ASDecorative™ ELASTIC - plastikowe wiadra 10kg lub 5 kg
ASDecorative™ ELASTIC RESINA - plastikowe pojemniki 5kg lub 1 kg

Uwagi:

UWAGI PRAWNE

Wszystkie podane dane techniczne oparte są na próbach i badaniach laboratoryjnych i nie zwalniają wykonawcy od wykonania próbnej aplikacji. Praktyczne wyniki mogą różnić się od podanych w związku z różnymi warunkami panującymi w warunkach konkretnej realizacji na które producent i dystrybutor nie może mieć wpływu. Wszelkie zamieszczone wyżej informacje, a szczególnie dotyczące sposobu użycia i sposobu działania podane są w dobrej wierze, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia producenta i dystrybutora i odnoszą się do produktów przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami producenta. Mając na uwadze różnice w sposobie oraz warunkach użytkowania i aplikacji należy wykonać próby aplikacji w danych warunkach i dokonania oceny działania produktu. Użytkownik produktu zobowiązany jest do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z zastosowaniem wymogów i zaleceń producenta oraz ogólnej wiedzy budowlanej i zasad bezpieczeństwa oraz obowiązującego prawa.